

amasan Lötdraht ED32

aus S-Sn60Pb40 (L-Sn60Pb) DIN EN 29453 mit Flußmittel-füllung DIN EN 29454-1 1.1.3.B (F-SW 32) 3,5 % Fluß-mittelanteil. Schmelzbereich: Solidus 183°C, Liquidus 190°C. Flußmittel DIN EN 29454-1 1.1.3.B enthält Kolo-phonium und einen milden halogenfreien Aktivator. Dieses Flußmittel eignet sich daher besonders für sehr feine, empfindliche Lötarbeiten. Die Flußmittel-reste sind nicht korrodierend und können auf der Löt-stelle verbleiben.

Lötdrähte

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
ED32 1/100	1,0 mm Spule	100 g
	1,0 mm Spule	250 g
	1,0 mm Spule	1000 g
	1,5 mm Spule	100 g
	1,5 mm Spule	250 g
	1,5 mm Spule	1000 g
	2,0 mm Spule	100 g
	2,0 mm Spule	250 g
	2,0 mm Spule	1000 g
	3,0 mm Spule	100 g
	3,0 mm Spule	250 g
	ED32 3/1000	3,0 mm Spule

